

DERBY AS 2,0 mm (ehemals Derby AL)

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Derby AS
Belagsart	EN ISO 10581 - EN 649	Homogener, ableitfähiger Bodenbelag mit feiner mehrfarbiger, richtungsorientierter Musterung
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	3300 g/m ²
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2.0 mm
Oberflächenausrüstung		PUR-vergütet
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m Art.-Nr. 21114_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
DoP Nummer		0019-0072-DoP-2019-11
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _f s1 ≥ 8 kW/m ² Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3
Rutsicherheit	BS 7976-2	low risk of slip (geringes Rutschrisiko)
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0.10 mm
Rutsicherheit	DIN 51130	R9
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 - EN 434	≤ 0.40% Bahnen
Elektrischer Isolationswiderstand	VDE 0100, Part 600	R _i ≥ 5x10 ⁴ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R _s ≤ 10 ⁸ Ohm
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert: ≥ 240 N/50 mm Einzelwerte: ≥ 180 N/50 mm
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert: ≥ 240 N/50 mm Einzelwerte: ≥ 180 N/50 mm
Flexibilität	ISO 24344 - EN 435	Bestanden
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		4

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/2020). ** Widerstand gegen Erde.
Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
Schweiz: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
Österreich: Tarkett Holding GmbH - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com