


VYLON PLUS PUR

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Vylon Plus PUR 2.0 mm
Belagsart	ISO 10581	Homogener PVC-Bodenbelag, dezent gerichtete Dessinierung
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3700 g/m ²
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2.0 mm
Oberflächenaustrüstung		PUR Werksfinish
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfdm
		Art._Nr. 3091_ _ _Farb-Nr.

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0031-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B ₁ s1 ≥ 8 k/W/m ² Bestanden
Schiffsbau	IMO FTPC Teil 5 und 2 IMO Res. A653	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3

LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: < 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.04 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gut
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529)- geeignet
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Bahnen ≤ 0.25 % Fliesen
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert: ≥ 240 N/50 mm Einzelwerte: ≥ 180 N/50 mm

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)

FARBEN		
		12

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (05/18). *Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



DEUTSCHLAND
Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel. +49 (0)621 68172 300
Fax +49 (0)621 68172 4300
E-Mail : info.de@tarkett.com

SCHWEIZ
Tarkett Holding GmbH
Loorenstraße 9
8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)43 233 79 24
E-Mail: info.ch@tarkett.com

ÖSTERREICH
Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
1030 Wien
Tel. +43 1 716 44 0
Fax +43 1 716 44 44
E-Mail: bestellung.at@tarkett.com