



# TOP Designbelags- und PVC-Kleber

FÜR VINYL-DESIGNBELÄGE, PVC- UND CV-BELÄGE  
AUF SAUGFÄHIGEN UNTERGRÜNDE

- Schnelle Anfangsklebkraft
- Sehr gut zu verstreichen
- Äußerst günstig im Verbrauch



## VERWENDUNGSZWECK

Lösemittelfreier, emissionsarmer Nassbett-Dispersionsklebstoff für

- homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
  - CV-Beläge
  - Quarzvinylplatten auf saugfähigen Untergründen.
- Nicht geeignet für PVC-kaschierte Korkbeläge.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen den Anforderungen der DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, eben, dauertrocken, trennmittelfrei sowie zug- und druckfest sein. Zum Ausgleich von Unebenheiten den Untergrund zunächst mit geeigneten TOP-Vorstrichen/Grundierungen vorbehandeln und anschließend mit empfohlenen TOP-Spachtelmassen egalisieren. Gussasphaltestriche und nicht saugfähige mineralische Untergründe grundsätzlich mindestens 2 mm dick spachteln. Bitte die Verarbeitungsanleitungen, insbesondere die Verlegereife der gespachtelten Flächen beachten!

## VERARBEITUNG

Klebstoff gut umrühren und mit Zahnpachtel A2 oder A3 auf den Untergrund auftragen. Belag nach einer Ablüfzeit von ca. 10 Minuten ohne Lufteinschlüsse in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und sorgfältig anreiben, um eine gute Benetzung der Belagrückseite zu erzielen. Die zu klebenden Beläge müssen weitestgehend entspannt sein und plan aufliegen, andernfalls belasten. Nahtstachungen vermeiden. Die fertig verlegten Beläge grundsätzlich noch einmal gut anwalzen bzw. intensiv anreiben. Sofern eine Verschwweißung der Fugen notwendig ist, diese frühestens 24 Stunden nach der Verlegung durchführen.

Technisches Merkblatt CAS 03 TOP Designbelags- und PVC-Kleber, Stand: 01/2017

## TECHNISCHE DATEN

**Verbrauch:** Zahnung A2: ca. 300 g/m<sup>2</sup>; Zahnung A3: ca. 330 g/m<sup>2</sup>

**Ablüfzeit:** ca. 10 Minuten

**Offene Zeit:** ca. 30 Minuten

**Belastbarkeit:** nach ca. 24 Stunden

**Endklebkraft:** nach ca. 72 Stunden

**Stuhlrolleneignung:** ja – in Verbindung mit stuhlrolleneigneten Belägen

**Temperaturbeständigkeit nach Abbindung:** bis max. 50 °C, auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar.

**Temperaturbeständigkeit für Transport und Lagerung:** 0 °C bis 50 °C  
Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

## WICHTIGE HINWEISE

- Eventuell vorhandene Klebstoffhaut (z.B. durch unsachgemäße Lagerung) entfernen, nicht unterrühren.
- Nicht unter +15 °C Bodentemperatur und über 75% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
- Frische Klebstoffflecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen.
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
- Anbruchgebinde dicht verschließen.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

1. „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf ([www.beb-online.de](http://www.beb-online.de)).
2. Merkblätter der Technischen Kommission Bauklebstoffe ([www.klebstoffe.com](http://www.klebstoffe.com), siehe „Publikationen“).

- Allgemein anerkannte Regeln des Fachs für die Bodenbelagsverlegung sowie die jeweils national gültigen Normen.
- Technische Merkblätter weiterer CASA NOVA TOP Produkte.
- Verlegerichtlinien der Belaghersteller.

Ablüftezeit und offene Zeit sind von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Mit steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchtigkeit werden sie verkürzt, bei entgegengesetzten Klimaveränderungen und gering saugfähigen Untergründen dagegen verlängert.

### GEBINDEGRÖSSE

14 kg

### LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate kühl und trocken. Vor Frost schützen.

### PRODUKTSICHERHEIT

TOP Designbelags- und PVC-Kleber ist lösemittelfrei nach TRGS 610 und gilt damit als Ersatzstoff für lösemittelhaltige Produkte. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichend Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. Haut und Augen schützen. Bei Berührung mit Augen oder Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Produkt enthält: Isothiazolinone. Informationen für Allergiker unter: +49 (2338) 1468. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 08 04 10

### FINALER HINWEIS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

EMICODE EC 1

RAL UZ 113/Blauer Engel

GISCODE D 1

IDH 487831



Spachteltechnik  
Klebstoff



Stuhllörlengeeignet



Auf beheizten  
Fußboden-  
konstruktionen  
einsetzbar



Für ausreichende  
Be- und Entlüftung  
sorgen



A 2

Zahnlückentiefe 1,40 mm  
Zahnlückenbreite 1,70 mm  
Zahnbreite 1,30 mm



A 3

Zahnlückentiefe 1,50 mm  
Zahnlückenbreite 1,60 mm  
Zahnbreite 0,40 mm



„Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach DIN-Grundsätzen“

Für den berufsmäßigen Verwender.

RIGROMONT GmbH  
D-58339 Breckerfeld  
Telefon +49 (2338) 1468  
www.casanova-boden.de