

2668 PIXEL

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	Luxury 3 ply coarse loop	
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% wool	
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	Cottonbac	
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 general contract use	
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1650	gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2650	gr/m ²
poolhoogte	<i>pile height</i>	ISO 1766	3.3	mm
totaal hoogte	<i>total height</i>	ISO 1765	8.6	mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	17767	loops/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca 4	m
Antistatisch	<i>Antistatic Behaviour</i>	ISO 6356	≤ 2.0	Kv at 25% RH
warmtedoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.13	m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1	
geluidsabsorptie	<i>sound absorption</i>	ISO 10140	30	DB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	Grob Schlinge	
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% Schurwolle 3-ply	
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	Cottonbac	
classement d'usage	<i>Zusatzzeichnung</i>	EN 1307	23/32 general contract use	
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1650	gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2650	gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichthohe</i>	ISO 1766	3.3	mm
hauteur totale	<i>Gesamthohe</i>	ISO 1765	8.6	mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	17767	Loops/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca 4	m
comportement antistatique	<i>antistatisches Verhalten</i>	ISO 6356	≤ 2.0	Kv at 25% RH
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.13	m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1	
absorbtion acoustique	<i>Shallabsorptiongrad</i>	ISO 10140	30	DB

510 Ivory
514 Putty
516 Camel
520 Quinoa
522 Basalt

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.COM
WWW.EDEL CARPETS.COM

geproduceerd door / *manufactured by*
fabriqué par / *hergestellt durch*



Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre [website](#) pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedinaungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.