POSITANO silencio

CASANOVA®
Ideen für Raumgestaltung

Amalfi Rigid Click

Amalfi Rigid Click: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 2G Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING

100 % RECYCLABLE

2G Protected by Välinge and third party patents www.valinge.se/multiplepatents Licensed by Välinge 2830862103S2

100 % WATERPROOF

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß-einheit	Amalfi Rigid Click
	Belagsart	EN 16511		mehrlagig, modular
	Oberflächen-vergütung			Pu
	Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	8570
	Klassifizierung	EN ISO 10874		23 34
	Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,5
	Dicke IXPE Tritt-schalldämmung		mm	1,0
	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,55
	Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	mm	12 Stk. 304,8 x 609,6 = 2,22 m²
	Lieferform Planken	EN ISO 24342	mm	12 Stk. 150,0 x 1212,4 = 2,18 m² 10 Stk. 177,35 x 1212,4 = 2,15 m²
	Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	≤ 0,15 **
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 **
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	mm	bestanden ≥ 1800
	Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
	Brandverhalten	EN 13501-1		B_{fl} - s1
	Rutschhemmung	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		Class DS R10
	Trittschallver-besserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	18
	Gehschallemission	EN 16205	dB Ln, walk, a	85
	Wärmedurchlass-widerstand	EN 12664	m²K/W	0,0338
	Chemikalien-beständigkeit	EN ISO 26987		*
	Verschleißgruppe	EN 13329 Anhang E		≥ 4000 Zyklen
	Bindemittelgehalt	EN ISO 10582		Typ I
	Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529
	Dickenquellung	ISO 24336	%	bestanden (0,1)
	Möbelfußtest	EN 424 / ISO 16581		keine sichtbare Veränderung
	Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
	VOC Emissionen	Indoor Air Comfort® GOLD		Eurofins zertifiziertes Produkt
	CE	EN 14041		B_{fl}-s1 DS NA HCHO DL PCP

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.